Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

**نشرة بيانات فنية**
**الإصدار** ٢,٠
**تاريخ الإصدار** ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
**الحالة** النسخة الحالية

# MC-Acry Prime

## إم سي - أكري برايم

## برايمر أكريليك أحادي المكون مقاوم للتآكل للأسطح الفولاذية

برايمر أكريليكي أحادي المكون يستخدم لحماية الأسطح الفولاذية من التآكل أسفل أنظمة الطلاء الواقية.

**عائلة المنتج**
**المنتجات المتخصصة MC**

| العبوة | سماكة الفيلم | المواد الصلبة بالحجم | الكثافة عند ٢٥°م |
|---|---|---|---|
| ٥ و٢٠ كجم | ٥٠–٧٥ ميكرون | ٥٠٪ | ١,٣٨ ± ٠,٠٢ جم/سم$^3$ |

## مجالات الاستخدام

- يستخدم كبرايمر مقاوم للتآكل للأسطح الفولاذية أسفل أنظمة الطلاء الواقية.

## الوصف

إم سي - أكري برايم برايمر أكريليكي أحادي المكون مقاوم للتآكل للأسطح الفولاذية.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

**نشرة بيانات فنية**
**الإصدار** ٢,٠
**تاريخ الإصدار** ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
**الحالة** النسخة الحالية

بيانات MC الفنية

# MC-Acry Prime

## إم سي - أكري برايم

برايمر أكريليك أحادي المكون مقاوم للتآكل للأسطح الفولاذية

## البيانات الفنية

| | |
|---|---|
| اللون | أحمر |
| الكثافة عند ٢٥°م | ١,٣٨ ± ٠,٠٢ جم/سم$^3$ |
| المواد الصلبة بالحجم | ٥٠٪ |
| سماكة الفيلم الموصى بها | ٥٠-٧٥ ميكرون |
| معدل التغطية النظري | ٦,٦ م$^2$/لتر عند ٧٥ ميكرون |
| العبوة | ٥ و٢٠ كجم |
| مدة الصلاحية | ١٢ شهرًا |

## المزايا

- مقاوم للتآكل.
- التصاق جيد بالأسطح الفولاذية.
- يوفر حماية في الظروف الجوية القاسية وفق المصدر.

بيانات MC الفنية

# MC-Acry Prime

## إم سي - أكري برايم

برايمر أكريليك أحادي المكون مقاوم للتآكل للأسطح الفولاذية

## تجهيز السطح

يجب أن يكون السطح الفولاذي جافًا وخاليًا من الصدأ، مع التنظيف بالسفع حتى درجة Sa 2½ وفق المصدر.

## التطبيق

يمكن التطبيق بالفرشاة أو الرولة أو الرش. يوصى بطبقة واحدة بسماكة ٥٠–٧٥ ميكرون، ويمكن التخفيف بنسبة ٥٪ باستخدام إم سي - ثنر.

## السلامة

- تجنب دخول المادة إلى العينين وملامسة الجلد.
- توفير تهوية كافية أثناء التطبيق.
- يحفظ بعيدًا عن الشرر واللهب في حالة المواد المحتوية على مذيبات.