Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

عائلة المنتج

إضافات الخرسانة

MC

MC-Admix 303

إم سي - أدمكس ٣٠٣

إضافة لإسراع زمن شك الخلطات الأسمنتية ووقف تسرب المياه

مادة جاهزة للاستخدام في أعمال وقف تسرب المياه والعزل، تسرع شك الأسمنت عند خلطها مع الأسمنت البورتلاندي العادي الطازج.

العبوات	نسبة التخفيف	الكثافة	زمن الشك
٢٠ كجم ، ٢٠٠ كجم	من ١:١ إلى ١:٤ بالماء	١,٢٥ ± ٠,٠٢ كجم/لتر	١٥-٤٥ ثانية

مجالات الاستخدام

- منع تسرب المياه في الحال.
- الأعمال التمهيدية للعزل.
- أعمال تثبيت الجوايط.

الوصف

إم سي - أدمكس ٣٠٣ مادة جاهزة للاستخدام في أعمال وقف تسرب المياه والعزل؛ إذ تسرع شك الأسمنت بدرجة كبيرة عند خلطها مع الأسمنت البورتلاندي العادي الطازج، وتستخدم في سد أماكن رشح المياه.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

بيانات MC الفنية

MC-Admix 303
إم سي - أدمكس ٣٠٣

إضافة لإسراع زمن شك الخلطات الأسمنتية ووقف تسرب المياه

المواصفات الفنية

النوع	سائل قلوي
اللون	شفاف
الكثافة	١,٢٥ ± ٠,٠٢ كجم/لتر
زمن الشك	١٥-٤٥ ثانية
محتوى الكلوريدات	لا يوجد
مدة الصلاحية	غير محدودة في عبوات محكمة الغلق
العبوات	جراكن ٢٠ كجم وبراميل ٢٠٠ كجم
نسبة التخفيف	من ١:١ إلى ١:٤ بالماء حسب ظروف التنفيذ وكمية وضغط رشح المياه

طريقة الاستخدام

- يجب أن يكون سطح الخرسانة نظيفًا تمامًا وخشنًا قبل استخدام مونة إم سي - أدمكس ٣٠٣.
- تزال أي أجزاء مفككة.
- في حالة ضغط المياه الشديد يستخدم خرطوم بلاستيك لاستمرار خروج الماء، ويوضع في مركز خروج الماء مع سد أماكن الرشح حوله جيدًا بمونة إم سي - أدمكس ٣٠٣.
- يزال الخرطوم البلاستيك وتغلق الفتحة باستخدام مونة إم سي - أدمكس ٣٠٣ مع الأسمنت.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

بيانات MC الفنية

MC-Admix 303
إم سي - أدمكس ٣٠٣

إضافة لإسراع زمن شك الخلطات الأسمنتية ووقف تسرب المياه

توصيات التشغيل

- تخلط فقط الكميات من إم سي - أدمكس ٣٠٣ والأسمنت التي يمكن استخدامها قبل التصلد.
- يجب أن يكون ماء الخلط نظيفًا وخاليًا من المواد التي قد تضر الأسمنت.
- يصب إم سي - أدمكس ٣٠٣ داخل الإناء، ثم يضاف الأسمنت تدريجيًا حتى تغطية السائل ويخلط سريعًا حتى الوصول إلى قوام المعجون.
- لا تستخدم المونة التي تصلبت.

العبوات

جراكن ٢٠ كجم وبراميل ٢٠٠ كجم.

تحقق من النسخة الحالية
https://mc.com.eg/tds/admix-303