Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Deak Seal RE

إم سي - ديك سيل آر إي

مستحلب بيتوميني مطاطي للعزل على البارد

دهان بيتوميني مطاطي مائي جاهز للاستخدام والتطبيق على البارد لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية من المياه.

عائلة المنتج

العزل المائي وسد الفواصل

MC

العبوات	الكثافة	زمن الجفاف	معدل الاستهلاك
١٥ كجم ، ٢٠٠ كجم	١,٠٥ + ٠,٠٢ جم/سم^3	٢-٥ ساعات	٢-٤ م^2/كجم

مجالات الاستخدام

- عزل المنشآت الخرسانية فوق طبقة البياض والمنشآت تحت الأرض.
- عزل أسطح الحمامات والمطابخ والمناطق الرطبة.
- عزل الأساسات والحوائط الساندة ورقاب الأعمدة والبدرومات والأنفاق.
- عزل الحمامات والأسقف التقليدية.
- تطبيقات العزل على الخرسانة والخشب والصلب في المنشآت تحت الأرض وحمامات السباحة والأساسات.

الوصف

إم سي - ديك سيل آر إي مركب عزل أساسه مستحلب بيتوميني مطاطي مائي، جاهز للاستخدام والتطبيق على البارد، ويستخدم لحماية الأسطح الخرسانية والمعدنية والخشبية.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

بيانات MC الفنية

MC-Deak Seal RE
إم سي - ديك سيل آر إي

مستحلب بيتوميني مطاطي للعزل على البارد

المواصفات الفنية

المظهر	سائل بني إلى أسود
الكثافة	١,٠٥ + ٠,٠٢ جم/سم^3
زمن الجفاف	٢-٥ ساعات
المواد الصلبة	٥٠ ± ٢٪ وفق المصدر العربي
محتوى المطاط	٧٪ وفق المصدر العربي
مقاومة الحرارة	من –٢٥ إلى ٩٠°م وفق المصدر العربي
معدل الاستهلاك	٢-٤ م^2/كجم بحسب السطح
زمن إعادة الطلاء	٢٤ ساعة للوجه التالي عند ٢٥°م
مدة الصلاحية	١٢ شهرًا
العبوات	١٥ كجم أو ٢٠٠ كجم

المزايا

- عزل جيد.
- طبقة مرنة تقاوم تغيرات درجة الحرارة.
- مناسب للأسطح الجافة والرطبة.
- مقاومة جيدة للكيماويات الناتجة عن الأنشطة الصناعية وفق المصدر.
- منتج مائي سهل الاستخدام واقتصادي.
- قوة التصاق جيدة بالأسطح المختلفة.

بيانات MC الفنية

MC-Deak Seal RE
إم سي - ديك سيل آر إي

مستحلب بيتوميني مطاطي للعزل على البارد

طريقة التطبيق

- ينظف السطح من الأتربة والزيوت والشحوم وأي مواد غريبة؛ ويزال الصدأ من الحديد عند الحاجة.
- تقلب العبوة جيدًا قبل الاستخدام.
- يطبق المنتج بالفرشاة أو الرش.
- تطبق طبقة برايمر بتخفيف المنتج بنسبة ٥–١٠٪ بماء نظيف، ثم تطبق طبقتان أو ثلاث طبقات حسب متطلبات العزل.
- تنظف الأدوات بالماء بعد الاستخدام.

التخزين والتعبئة

مدة الصلاحية ١٢ شهرًا. العبوات: جردل ١٥ كجم أو برميل ٢٠٠ كجم.