Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Deck Seal W.B

إم سي - ديك سيل دبليو بي

دهان مستحلب بيتومين للعزل المائي على البارد

طلاء عزل مائي أحادي المكون أساسه البيتومين، خالٍ من القطران والفينول والمذيبات، ويشير المصدر إلى ASTM D 122-95 Type III.

عائلة المنتج

العزل المائي وسد الفواصل

MC

اللون	القوام	العبوة	الكثافة النوعية
بني داكن	سائل عالي اللزوجة	برميل ٢٠٠ كجم	١,٠٦ ± ٠,٠٣ جم/سم^3

مجالات الاستخدام

- عزل الأساسات الخرسانية.
- حوائط البدرومات والمنشآت الخرسانية تحت سطح الأرض.
- أنظمة العزل فوق أعمال المباني والبياض.
- يمكن استخدامه على الحديد والصلب بعد التجهيز المناسب.
- يوصى به لحماية لفائف وطبقات عزل الأسطح وفق المصدر.

الوصف

إم سي - ديك سيل دبليو بي دهان عزل مائي أحادي المكون أساسه البيتومين، خالٍ من القطران والفينول والمذيبات، ويشير المصدر إلى مطابقته للمواصفة ASTM D 122-95 Type III.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

دهان مستحلب بيتوميني للعزل المائي على البارد

بيانات MC الفنية

MC-Deck Seal W.B
إم سي - ديك سيل دبليو بي

المواصفات الفنية

القوام	**سائل عالي اللزوجة**
اللون	**بني داكن**
الكثافة النوعية / الكثافة	**١,٠٦ ± ٠,٠٣ جم/سم³**
معدل الاستخدام على الخرسانة	**٤-٥ م²/كجم**
معدل الاستخدام على المعدن	**٤-٦ م²/كجم**
المرونة	**جيدة جدًا**
مدة الصلاحية	**١٢ شهرًا في العبوة غير المفتوحة بعيدًا عن أشعة الشمس**
زمن إعادة الطلاء	**٢٤ ساعة وفق بيانات النشر الحالية**
العبوة	**برميل ٢٠٠ كجم**

المزايا

- تطبيق بارد وسهل.
- خالٍ من المذيبات ولا تنتج عنه رائحة مذيبات.
- مقاومة جيدة للأملاح القوية وهجوم التربة.
- يمكن تطبيقه بالفرشاة أو الرولة على الأسطح الأفقية والرأسية.
- يلتصق جيدًا بالأسطح الجافة أو الرطبة.
- مقاومة مرتفعة لنفاذ الرطوبة والأبخرة.
- يتحمل درجات حرارة حتى نحو ٨٠°م وفق المصدر.
- يعطي أداءً اقتصاديًا في تطبيقات الحماية والعزل.

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

دهان مستحلب بيتوميني للعزل المائي على البارد

بيانات MC الفنية

MC-Deck Seal W.B
إم سي - ديك سيل دبليو بي

تجهيز السطح وطريقة التطبيق

- ينظف السطح جيدًا من الأتربة والأجزاء المفككة والزيوت والمواد الملوثة، ويزال الصدأ من أسطح الحديد والصلب.
- يطبق المنتج بالفرشاة أو الرش بحسب طبيعة السطح.
- يوصى بطبقتين على الأقل؛ ولا تطبق الطبقة التالية إلا بعد جفاف الطبقة السابقة.
- يمكن تنفيذ طبقة برايمر بتخفيف إم سي - ديك سيل دبليو بي بنسبة ١٠–٣٠٪ بماء نظيف للمساعدة على غلق مسام الخرسانة.
- يمكن تخفيف الطبقات اللاحقة بنسبة ١٠–١٥٪ بماء نظيف عند الحاجة لتسهيل التطبيق.

مرجع المواصفة

يشير المصدر إلى ASTM D 122-95 Type III.

دهان مستحلب بيتوميني للعزل المائي على البارد

بيانات MC الفنية

MC-Deck Seal W.B
إم سي - ديك سيل دبليو بي

التخزين

يحفظ في العبوة غير المفتوحة بعيدًا عن أشعة الشمس. مدة الصلاحية ١٢ شهرًا وفق المصدر.

التعبئة

برميل ٢٠٠ كجم.