Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Epo Prime T 50

إم سي - إيبو برايم تي ٥٠

برايمر إيبوكسي وغالق مسام للخرسانة

عائلة المنتج

الإيبوكسي والطلاءات الواقية

MC

برايمر إيبوكسي نافذ منخفض المحتوى من المذيبات للخرسانة القديمة والجديدة، يستخدم كبرايمر وغالق مسام للأسطح الخرسانية.

الكثافة عند ٢٥°م	زمن التشغيل عند ٢٠-٢٥°م	زمن الجفاف	معدل الاستهلاك
١,٠١ جم/سم^3	ساعتان	٦-٨ ساعات	١٥٠-٢٠٠ جم/م^2 للوجه

مجالات الاستخدام

- برايمر للمونة والدهانات الإيبوكسية سواء المحتوية على المذيبات أو الخالية منها.
- غالق مسام للخرسانة.
- صالات العرض والجراجات تحت الأرض وحظائر الطائرات ومحطات خدمة السيارات ومصانع الزيوت والبترول والكيماويات.

الوصف

إم سي - إيبو برايم تي ٥٠ برايمر إيبوكسي منخفض المحتوى من المذيبات يتغلغل في الخرسانة القديمة والجديدة، ويستخدم كطبقة تحضيرية وغالق مسام.

برايمر إيبوكسي وغالق مسام للخرسانة

بيانات MC الفنية

MC-Epo Prime T 50
إم سي - إيبو برايم تي ٥٠

المزايا

- قوة التصاق ممتازة بالخرسانة القديمة والجديدة.
- يزيد مقاومة السطح للبري.
- الأسطح المعالجة تقاوم الزيوت المعدنية والبترول وأملاح إزالة الجليد وفق المصدر.

بيانات الاستخدام

- اللون: شفاف.
- نسبة الخلط بالوزن: أساس : مصلب = ٢ : ١.
- مدة الصلاحية سنة واحدة في ظروف التخزين العادية.
- العبوة: ٦ كجم (٤ كجم أساس + ٢ كجم مصلب).

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

برايمر إيبوكسي وغالق مسام للخرسانة

بيانات MC الفنية

MC-Epo Prime T 50
إم سي - إيبو برايم تي ٥٠

المواصفات الفنية

اللون	شفاف
زمن التشغيل عند ٢٠-٢٥°م	ساعتان
نسبة الخلط بالوزن	أساس : مصلب = ٢ : ١
الكثافة عند ٢٥°م	١,٠١ جم/سم^3
معدل الاستهلاك	١٥٠-٢٠٠ جم/م^2 للوجه
زمن الجفاف	٦-٨ ساعات
مدة الصلاحية	سنة واحدة في ظروف التخزين العادية
العبوة	٦ كجم (٤ كجم أساس + ٢ كجم مصلب)

طريقة التطبيق

يجهز السطح بتنظيفه من الزيوت والشحوم والملوثات، ويجب ألا يقل عمر الخرسانة الجديدة عن ٢٨ يومًا عند الاستخدام كبرايمر أو غالق مسام. تخلط المكونات حسب النسبة المقررة وتجهز كمية يمكن تطبيقها خلال ساعتين عند ٢٠-٢٥°م، وتطبق بالفرشاة أو الرولة أو الرش التقليدي أو اللاهوائي.

برايمر إيبوكسي وغالق مسام للخرسانة

بيانات MC الفنية

MC-Epo Prime T 50

إم سي - إيبو برايم تي ٥٠

احتياطات السلامة

- منع دخول المادة إلى العينين وتجنب ملامسة الجلد.
- توفير تهوية مناسبة.
- الإبعاد عن مصادر الشرارة واللهب للمواد المحتوية على مذيبات.

تنظيف المعدات

تنظف الأدوات والمعدات بمذيب مناسب قبل تصلد المادة.

التخزين والتعبئة

مدة الصلاحية سنة واحدة في ظروف التخزين العادية. العبوة: ٦ كجم (٤ كجم أساس + ٢ كجم مصلب).

تحقق من النسخة الحالية
https://mc.com.eg/tds/epo-prime-t-50