Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Flexicote

إم سي - فليكسيكوت

طلاء مطاطي صناعي مرن أساسه أكريليك ستايرين

طلاء مائي عالي الجودة أساسه بوليمر الأكريليك المعدل بالستايرين، ذو خواص ثيكسوتروبية، للاستخدام كطلاء زخرفي ووقائي وعازل على الأسطح المختلفة.

عائلة المنتج

العزل المائي وسد الفواصل

MC

العبوة	الكثافة	زمن الجفاف	معدل التغطية النظري
٢٠ كجم	١,٦ ± ٠,١ جم/سم^3	سطحي: ساعتان؛ تام: ٢٤ ساعة	٢-٤ م^2/كجم للطبقة

مجالات الاستخدام

- طلاء زخرفي ووقائي داخلي وخارجي فوق الأسطح الجديدة والقديمة.
- الخرسانة الظاهرة والطوب والبياض والأسطح المعدنية المجهزة.
- ألواح الجبس والبلوك وأعمال المباني.
- المناطق المعرضة للرطوبة.

الوصف

إم سي - فليكسيكوت طلاء مائي عالي الجودة أساسه بوليمر أكريليك ستايرين، يتميز بخواص ثيكسوتروبية ويستخدم كطلاء زخرفي ووقائي مرن.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

طلاء مطاطي صناعي مرن أساسه أكريليك ستايرين

بيانات MC الفنية

MC-Flexicote
إم سي - فليكسيكوت

المزايا

- مرونة عالية وخواص زخرفية ووقائية جيدة.
- خواص ثيكسوتروبية تساعد على التطبيق.
- ثبات جيد للون ومقاومة للأشعة فوق البنفسجية والعوامل الجوية.
- التصاق ومقاومة جوية جيدان.
- مقاومة جيدة للغسيل الرطب ونمو الفطريات وفق المصدر.
- مناسب للأسطح القلوية ويسمح للسطح بالتنفس.
- يمكن استخدامه كمعجون للشروخ مع الحشوات المناسبة وفق المصدر.
- يمكن أن يعمل كغشاء طلاء مقاوم للماء.

Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

طلاء مطاطي صناعي مرن أساسه أكريليك ستايرين

بيانات MC الفنية

MC-Flexicote

إم سي - فليكسيكوت

تجهيز السطح

- إزالة الشحوم والزيوت والملوثات السطحية.
- تنظيف اللبانيات السطحية والأجزاء الضعيفة بالفرشاة السلكية أو أدوات التنظيف الميكانيكية.
- على الأسطح المطلية سابقًا: تزال الطبقات الضعيفة والمتشققة، وتخشن الأسطح اللامعة لتحسين الالتصاق.
- يجب أن يكون السطح نظيفًا وخاليًا من الملوثات قبل الطلاء.

المواصفات الفنية

الألوان	**متاح بمجموعة واسعة من الألوان**
المواد الصلبة بالحجم	**٤٠٪**
الكثافة	**١,٦ ± ٠,١ جم/سم^3**
معدل التغطية النظري	**٢-٤ م^2/كجم للطبقة الواحدة**
نقطة الوميض	**غير قابل للاشتعال — منتج مائي**
زمن الجفاف	**سطحي: ساعتان؛ تام: ٢٤ ساعة**
إعادة الطلاء	**بعد ٦ ساعات**
مدة الصلاحية	**١٢ شهرًا في ظروف التخزين العادية**
العبوة	**٢٠ كجم**

طلاء مطاطي صناعي مرن أساسه أكريليك ستايرين

بيانات MC الفنية

MC-Flexicote
إم سي - فليكسيكوت

تنظيف المعدات والتخزين

- تنظف الأدوات والمعدات بالماء مباشرة بعد الاستخدام.
- مدة الصلاحية ١٢ شهرًا في ظروف التخزين العادية.
- العبوة ٢٠ كجم.

الخلط والتطبيق

- يقلب المنتج جيدًا قبل الاستخدام. يمكن التخفيف بنسبة محدودة من الماء العذب عند الحاجة فقط.
- يطبق بالفرشاة أو الرولة أو الرش على طبقتين أو ثلاث فوق سطح مجهز ومغلق المسام أو معالج حسب الحالة.