Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Master Floor

إم سي - ماستر فلور

مقوي سطح جاف ملون بركام طبيعي للأرضيات الخرسانية

مقوي سطح ملون جاهز للاستخدام يطبق كرش جاف فوق الخرسانة الطازجة لتلوين وتقوية أرضيات المنشآت الصناعية والتجارية والسكنية.

عائلة المنتج

مقويات الأرضيات

MC

العبوة	معدل الاستخدام	مقاومة الانضغاط	الكثافة الظاهرية عند ٢٠°م
٢٥ كجم	٥ كجم/م^2 للخدمة الثقيلة	٥٠٠ كجم/سم^2	١,٤ ± ٠,٥ جم/سم^3

مجالات الاستخدام

- تلوين وتقوية المنشآت الداخلية والخارجية المعرضة لحركة مرور ثقيلة.
- الأرضيات الصناعية والمخازن ومناطق التخزين وورش خدمة السيارات ومنشآت الصيانة.
- مراكز التسوق والمدارس والمسارح والمستشفيات والجراجات والأرصفة والممرات والباحات.
- المناطق التي تتطلب لونًا متجانسًا وجذابًا لتحسين مظهر الأرضية وبيئة العمل.

الوصف

إم سي - ماستر فلور مقوي سطح ملون جاهز للاستخدام يطبق كرش جاف فوق الخرسانة بعد تسويتها وتهيئتها، ويوفر وسيلة اقتصادية لتلوين وتحسين أسطح الأرضيات الصناعية والتجارية والسكنية الجديدة.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

مقوي سطح جاف ملون بركام طبيعي للأرضيات الخرسانية

بيانات MC الفنية

MC-Master Floor
إم سي - ماستر فلور

موانع الاستخدام

- لا يوصى باستخدام المنتج في المناطق المعرضة للأحماض.

المزايا

- رابط أساسه الأسمنت البورتلاندي مع ركام سيليكا متدرج وأصباغ غير عضوية ثابتة للضوء والقلويات.
- يزيد مقاومة السطح وقوة التحمل والبري.
- لون مدمج داخل السطح يقلل الحاجة إلى إعادة الطلاء الدوري.
- سطح عالي الكثافة سهل التنظيف ومقاوم لنفاذ السوائل.
- تحسين مقاومة التقشر في البلاطات المعرضة لأملاح إزالة الجليد وفق المصدر.
- متاح بألوان ذات انعكاسية مرتفعة وفق المصدر.
- مكونات مختارة تساعد على تجانس اللون والكثافة.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

مقوي سطح جاف ملون بركام طبيعي للأرضيات الخرسانية

بيانات MC الفنية

MC-Master Floor
إم سي - ماستر فلور

المواصفات الفنية

الألوان	**رمادي، أخضر، أحمر**
الكثافة الظاهرية عند ٢٠°م	**١,٤ ± ٠,٥ جم/سم³**
مقاومة الانضغاط	**٥٠٠ كجم/سم² — BS 1881 Part 4**
صلادة الركام	**٧-٨ — مقياس Mohs**
مقاومة البري	**تحسن بنحو ٢٢٠ ± ٥٪ — BS 784**
معدل الاستخدام للخدمة الثقيلة	**٥ كجم/م²**
العبوة	**٢٥ كجم في شكاير مقاومة للرطوبة**

معدل الاستخدام

يستخدم ٥ كجم من إم سي - ماستر فلور لكل متر مربع للحصول على سطح للخدمة الثقيلة. وتشير النشرة المصدرية إلى أن الكميات الأقل من ٥ كجم/م² تعطي نتائج متناسبة للخدمة الأخف.

Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

مقوي سطح جاف ملون بركام طبيعي للأرضيات الخرسانية

بيانات MC الفنية

MC-Master Floor

إم سي - ماستر فلور

الاحتياطات

- لا تستخدم المياه المالحة أو شديدة الملوحة في المعالجة.
- يحتوي المنتج على الأسمنت وقد يسبب التهيج؛ يجب تجنب ملامسة العينين والملامسة المطولة للجلد.

المعالجة وحماية التشطيب

- تعالج الأرضية بالماء أو بأحد مركبات المعالجة المعتمدة لدى MC.
- الأرضيات الملونة تحتاج إلى عناية إضافية أثناء التنفيذ وحماية من البقع والأضرار بعد الانتهاء.
- قد تتأثر الدرجة النهائية للون والمظهر بعوامل التنفيذ والخلط والتشطيب والمعالجة وحماية السطح، وفق ما تنبه إليه النشرة المصدرية.

التعبئة

يعبأ إم سي - ماستر فلور في شكاير مقاومة للرطوبة بوزن ٢٥ كجم.

تحقق من النسخة الحالية

https://mc.com.eg/tds/master-floor