Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Poly Seal Primer

إم سي - بولي سيل برايمر

برايمر منخفض اللزوجة للأسطح المسامية قبل ملء الفواصل

برايمر بوليمري أحادي المكون منخفض اللزوجة لتحسين التصاق مواد ملء الفواصل بالخرسانة والخشب والحجر والأسطح المسامية.

عائلة المنتج

العزل المائي وسد الفواصل

MC

الصلاحية	العبوات	الكثافة عند ٢٥°م	معدل الاستهلاك
١٢ شهرًا	١ و٥ و٢٠ كجم	٠,٩٧ جم/سم^3	٢-٤٪؛ ٨-١٠ م^2/كجم

مجالات الاستخدام

- معظم الأسطح المسامية، ومنها الخرسانة والخشب والحجر.
- يستخدم مع مواد ملء الفواصل المتوافقة، ومنها إم سي - بولي سيل وإم سي - بولي سيل ٢.

الوصف

إم سي - بولي سيل برايمر مادة بوليمرية أحادية المكون منخفضة اللزوجة، تعمل طبقة تحضيرية قبل ملء الفواصل لتحسين الالتصاق.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

برايمر منخفض اللزوجة للأسطح المسامية قبل ملء الفواصل

بيانات MC الفنية

MC-Poly Seal Primer
إم سي - بولي سيل برايمر

المواصفات الفنية

اللون والمظهر	محلول لزج أصفر باهت
الكثافة عند ٢٥°م	٠,٩٧ جم/سم³
درجة حرارة التشغيل	٥-٤٥°م
الاستهلاك	٢-٤٪ من كمية مادة ملء الفواصل؛ نحو ٨-١٠ م²/كجم حسب المسامية
مدة الصلاحية	١٢ شهرًا
العبوات	١ و٥ و٢٠ كجم

المزايا

- نفاذية جيدة داخل مسام الأسطح.
- تحسين التصاق مادة ملء الفواصل بالسطح المجهز.
- يساعد على ملء المسام وتقوية المناطق السطحية الضعيفة.
- يحد من انتقال الرطوبة الشعرية خلال السطح وفق المصدر.

برايمر منخفض اللزوجة للأسطح المسامية قبل ملء الفواصل

بيانات MC الفنية

MC-Poly Seal Primer
إم سي - بولي سيل برايمر

السلامة والتخزين والتعبئة

- توفّر تهوية كافية.
- يبعد عن الشرر ومصادر اللهب.
- يمنع تلامس العينين والجلد.
- مدة الصلاحية ١٢ شهرًا؛ العبوات ١ و٥ و٢٠ كجم.

طريقة التطبيق

- يجب أن تكون الفواصل نظيفة وجافة تمامًا.
- يطبق البرايمر بالفرشاة أو الرش على جانبي الفاصل فقط.
- تطبق مادة ملء الفواصل بعد جفاف البرايمر؛ يذكر المصدر انتظار ساعة على الأقل، وبحد أقصى نحو ٢٤ ساعة.