Master Chemicals Technology

ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية

الإصدار ٢,٠

تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦

الحالة: النسخة الحالية

MC-Tile Weld

إم سي - تايل ويلد

مونة لاصقة أسمنتية للبلاط وأعمال الحشو

مسحوق أساسه الرمل والأسمنت مع إضافات متوازنة وراتنجات صناعية، يستخدم بعد الخلط بالماء كمونة لاصقة للبلاط وأعمال الحشو للأرضيات والجدران.

عائلة المنتج

المنتجات المتخصصة

MC

الكثافة	زمن التشغيل	ماء الخلط لكل ٢٥ كجم	العبوة
١,٦ جم/سم^3	٣٠-٤٠ دقيقة	٨ ± ٠,٥ لتر	كيس ٢٥ كجم

مجالات الاستخدام

- تثبيت البلاط على الأرضيات والجدران داخليًا وخارجيًا.
- تثبيت السيراميك والموزاييك.
- التثبيت على ألواح الجبس والأسطح الأسمنتية المناسبة.
- استخدامات حمامات السباحة والتطبيقات المعرضة للماء وفق المصدر.

الوصف

إم سي - تايل ويلد مسحوق أساسه الرمل والأسمنت مضاف إليه إضافات متوازنة وراتنجات صناعية. يخلط بالماء لتكوين مونة لاصقة وحشو للبلاط.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

مونة لاصقة أسمنتية للبلاط وأعمال الحشو

بيانات MC الفنية

MC-Tile Weld
إم سي - تايل ويلد

البيانات الفنية

اللون	رمادي
الكثافة	١,٦ جم/سم^3
زمن التشغيل	٣٠-٤٠ دقيقة
الزمن المتاح لضبط البلاط	١٠-١٥ دقيقة
نسبة ماء الخلط	٢٥ كجم مسحوق : ٨ ± ٠,٥ لتر ماء
مدة الصلاحية	١٢ شهرًا في أكياس مغلقة وجافة
التعبئة	أكياس ورقية ٢٥ كجم

المزايا

- سريع الشك ومناسب للطبقات الرقيقة.
- قوة التصاق جيدة.
- يساعد على منع انزلاق البلاط أثناء التركيب.
- مقاوم للماء وفق المصدر.
- سهل الخلط والاستخدام.

Master Chemicals Technology
ماستر كيميكالز تكنولوجي

نشرة بيانات فنية
الإصدار ٢,٠
تاريخ الإصدار ٠٤ أكتوبر ٢٠٢٦
الحالة: النسخة الحالية

مونة لاصقة أسمنتية للبلاط وأعمال الحشو

بيانات MC الفنية

MC-Tile Weld
إم سي - تايل ويلد

معدل الاستخدام

تثبيت البلاط	**نحو ١,١–١,٥ كجم/م²**
الحشو	**نحو ٦٠٠ جم/م² لبلاط ٢٠ × ٢٠ سم وفواصل ٠,٦ × ٠,٦ سم وفق المصدر**

تجهيز السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفًا ومستويًا وخاليًا من الأتربة والمواد الضعيفة والشحوم والملوثات.
- لا يستخدم مباشرة على الأسطح غير المسامية مثل الخرسانة المطلية أو البلاستيك أو المعدن أو الخشب وفق المصدر.

مونة لاصقة أسمنتية للبلاط وأعمال الحشو

بيانات MC الفنية

MC-Tile Weld
إم سي - تايل ويلد

طريقة التطبيق

- تخلط عبوة ٢٥ كجم من المسحوق مع ٨ ± ٠,٥ لتر ماء نظيف حتى الحصول على قوام متجانس.
- تفرد المونة بطبقة منتظمة باستخدام مالج فولاذي مسنن.
- يوضع البلاط بينما ما تزال خطوط المونة رطبة ولزجة لضمان أقصى قوة التصاق.
- يضبط موضع البلاط خلال الزمن المذكور (١٠–١٥ دقيقة).

التخزين والتعبئة

يحفظ المنتج جافًا داخل الأكياس المغلقة. مدة الصلاحية ١٢ شهرًا وفق المصدر. التعبئة: أكياس ورقية سعة ٢٥ كجم.